

MARLIN CF

antivegetativa per imbarcazioni in alluminio o lega leggera

Descrizione del prodotto

MARLIN CF è un'antivegetativa esente da ossido rameoso, adatta ad imbarcazioni in alluminio o altre leghe leggere. MARLIN CF è dotata di una solubilità estremamente bilanciata che la rende adatta ad ogni tipo di imbarcazione, da barche a vela a veloci motoscafi. La sua combinazione unica di biocidi e sostanze attive la rende efficace anche per imbarcazioni che stazionano a lungo nei porti.

Caratteristiche

COLORI	Bianco, Grigio, Nero, Azzurro, Blu Mare, Rosso
SOLIDO IN VOLUME	43-47%
PESO SPECIFICO	1,45-1,55
COV	450-460 g/l
PEZZATURA	0,75L, 2,5L, 5L, 10L
SHELF-LIFE	48 mesi (conservazione tra 10°C e 40°C, al riparo da umidità eccessiva e luce solare diretta)
RESA TEORICA	9-10 mq/l per mano (100-110 micron bagnati, 50-60 micron secchi)
APPLICAZIONE	Pennello, Rullo, Spruzzo Airless
DILUENTE	N. 2
RAPPORTO D'IMPIEGO	Monocomponente

Impiego

Preparazione della superficie:

SUPERFICIE TRATTATA CON ANTIVEGETATIVA IN BUONE CONDIZIONI: Lavare a pressione con acqua dolce e/o carteggiare ad umido con carta medio grossa per rimuovere la parte esausta di antivegetativa.

SUPERFICIE TRATTATA CON ANTIVEGETATIVA SCONOSCIUTA O IN CATTIVE CONDIZIONI: Lavare a pressione con acqua dolce e/o carteggiare ad umido con carta medio grossa per rimuovere la parte esausta di antivegetativa. Quindi applicare UNIVERSAL PRIMER.

IMBARCAZIONI IN FERRO/ALLUMINIO: Sgrassare, sabbiare o discare, quindi primerizzare con PRIMEPOX e/o ROSTAR.

IMBARCAZIONI IN LEGNO: Primerizzare con BARRIER diluito al 50%, quindi con PRIMEPOX.

IMBARCAZIONI IN VETRORESINA: Sgrassare, carteggiare, quindi primerizzare con PRIMEPOX (prevenzione antiosmosi) o FIBERGLASS PRIMER.

Applicazione:

PENNELLO o RULLO: Applicare due mani a distanza di 6 ore una dall'altra a 20°. Applicare una terza mano sulle parti maggiormente soggette a consumo (linea di galleggiamento, spigoli).

SPRUZZO AIRLESS: Applicare una mano (200 micron bagnati per 12 mesi, 300 micron bagnati per 24 mesi). Ugello consigliato 0.17-0.19, apertura da gradi da 30 a 50, pressione 180-220 PSI.

Tempi di asciugatura:

	10° C	20° C	30° C
FUORI POLVERE	45 min	30 min	20 min
AL TATTO	5 ore	3 ore	2 ore
PER RICOPERTURA	12 ore	6 ore	4 ore
PER VARO	24 ore	12 ore	8 ore

Suggerimenti:

- Mescolare molto accuratamente prima dell'uso. Il prodotto può presentare una marcata separazione a causa dei pigmenti pesanti presenti nel formulato.
- Non applicare il prodotto con temperature sotto i 5° C o sopra i 38° C. In caso di temperature sotto i 10° C è importante attendere almeno 48 ore per il varo dopo l'ultima mano.
- Rispettare le quantità consigliate per ottenere un buon risultato. Il prodotto è pronto all'uso, si sconsiglia l'uso di diluente.
- Limitare eventuali pulizie sott'acqua della carena (con spazzole, feltri abrasivi, spugne).
- Si consiglia di carteggiare esclusivamente ad umido.

Sicurezza e ambiente

Si invita ad osservare le precauzioni scritte sul contenitore o per informazioni più dettagliate consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

Per lo smaltimento utilizzare gli appositi contenitori presenti abitualmente nel luogo di rimessaggio o chiedere ai responsabili di cantiere. Smaltire secondo le normative vigenti.